



## ESTOL-SILOLACK

Silolanstrich 100°

### I EINSATZGEBIETE

ESTOL-Silolack wird als Bitumen- Isolier- und Schutzanstrich bei Bauwerksabdichtungen eingesetzt. Als Untergrund eignen sich Beton- und Putzflächen.

### II EIGENSCHAFTEN

ESTOL-Silolack ist ein Anstrich.

ESTOL-Silolack

- ist lösemittelhaltig
- ist teerfrei
- ist im kalten Zustand streichfähig
- ist für Beton, Putz und Dachbahnen geeignet
- ist für Trinkwasserbehälter geeignet

### III VERARBEITUNG

ESTOL-Silolack wird im Spritz- oder Streichverfahren auf Beton oder Putzflächen aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Bestandteilen sein. Wir empfehlen in mehreren Arbeitsgängen zu arbeiten. Es ist auf vollständige Durchtrocknung des jeweils letzten Anstrichs zu achten. Bei Anwendung im Spritzverfahren sollte das Airless Verfahren angewendet werden.

### IV VERBRAUCH

1 Deckanstrich	200 – 300 g/m <sup>2</sup>
2 Deckanstriche	400 – 500 g/m <sup>2</sup>
3 Deckanstriche	500 – 600 g/m <sup>2</sup>

### V GEBINDE

30-l-Blechgebinde  
10-l-Blechgebinde  
5-l- Blechgebinde

### VI LAGERUNG

Ein Jahr im geschlossenen Behälter in trockenen Räumen.

### VII Technische Daten

Bindemittel:	modifiziertes Bitumen
Massenanteil Festkörper (DIN 1996):	ca. 60 %
Dichte (DIN 53213):	ca. 0,91 g/cm <sup>3</sup>